

## РЕМСТРИМ® ТБМ 10

СТО 96657532-001-2007

**Тиксотропная быстротвердеющая сухая растворная смесь, с компенсацией усадки,  
армированная полимерной и металлической фиброй.**

ОПИСАНИЕ	Готовая к применению сухая растворная смесь модифицированная полимерами. При затворении водой материал дает пластичный тиксотропный состав с хорошей адгезией к бетону и металлу.
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none"> <li>Образует прочное, износостойкое и водонепроницаемое покрытие, долговечное даже в условиях агрессивного воздействия хлоридов, сульфатов.</li> <li>Быстрый набор прочности.</li> <li>Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и потолочных поверхностей без устройства опалубки.</li> <li>Содержит добавки, компенсирующие усадку материала.</li> <li>Экологически безопасен, может применяться при ремонте сооружений, контактирующих с питьевой водой.</li> <li>Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.</li> <li>Нанесение за один проход до 30 мм.</li> <li>Наносится как ручным способом, так механическим (метод «мокрого» торкретирования).</li> </ul>
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций мостов, в том числе эксплуатируемых в контакте с морской водой.</li> <li>Создание износостойких гидроизоляционных покрытий.</li> <li>Монтаж сборных конструкций, заделка отверстий от распорок опалубки.</li> <li>Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций.</li> <li>Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных конструкций.</li> <li>Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) нагрузок.</li> <li>Выравнивание поверхности перед нанесением гидроизоляционных покрытий, заделка трещин, выбоин, мест сопряжений, устройство галтелей.</li> </ul>
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Очистить поверхность от грязи, отслаивающихся частиц, непрочного бетона, нефтепродуктов, цементного молочка и т.п., с использованием аппаратов высокого давления (пескоструйный «мокрый», водоструйный). Видимые трещины, швы,стыки, сопряжения, места активных протечек конструкций расширяются в виде П-образной конфигурации с уширением в глубину. Активные протечки предварительно заделать при помощи материала СТРИМПЛАГ.</p> <p>Для хорошего сцепления, основание, на которое будет укладываться состав, должно быть шероховатым. Рекомендуемая величина выступов и впадин - не более 0,5 толщины наносимого слоя. Оголенную арматуру зачистить до металлического блеска и обработать пассивирующим составом, при необходимости – добавить новую арматуру.</p> <p>Поверхность, на которую наносят состав, должна быть шероховатой, чистой, обеспыленной и увлажненной (до насыщения), но не мокрой.</p>
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА	<p>Для приготовления бетонной смеси на <b>1 кг</b> сухой смеси требуется от <b>140 до 170</b> мл воды. Таким образом, на <b>одну упаковку</b> (мешок 25 кг) потребуется <b>3,50-4,25</b> литра воды.</p> <p>Залейте в миксер чистую водопроводную воду с минимально рекомендованным количеством воды. Включите миксер и быстро без перерывов добавьте <b>РЕМСТРИМ-ТБМ10</b>. Перемешайте смесь в течение 3-4 минут до образования однородной без комков смеси. Металлическую фибру необходимо водить в 3-4 приема после первоначального замеса смеси. При необходимости добавьте ещё воды, не превышая рекомендованное количество (В/Т должно быть не более 0,17) для получения необходимой консистенции раствора. Снова перемешайте в течение 2-3 минут. Содержание воды слегка отличается в зависимости от окружающей температуры и относительной влажности. При жаркой и сухой может понадобиться несколько большее количество воды, и, наоборот, при холодной и влажной погоде потребуется меньшее количество воды. Для приготовления небольшого количества материала используйте дрель со спиральной насадкой. Смешивание материала необходимо производить на низких оборотах.</p>

<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Материал рекомендуется наносить на поверхность набрызгом или с применением кельмы, шпателя, толщиной нанесения в среднем от 3 до 30мм за один проход. По потолочным поверхностям до 3-20 мм. При нанесении покрытия толщиной более 50 мм требуется дополнительная установка арматурной сетки. В данном случае последующий слой должен быть не менее 20 мм толщины. Последующие слои наносятся после отверждения предыдущего. Выравнивание и заглаживание нанесенного состава осуществляется, когда он начал уже схватываться с использованием тёрок.
<b>УХОД</b>	Сразу же после нанесения необходимо обеспечить составу соответствующий уход. Во избежание появления усадочных трещин на поверхности, её необходимо увлажнять в течение 24 часов. Возможно использование влажной мешковины или полиэтиленовой пленки для предотвращения быстрого испарения воды с поверхности. В жаркую, сухую и ветреную поверхность влажностный уход требуется до трех суток. Также во время отверждения состава его необходимо защищать от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, ветра.
<b>ОГРАНИЧЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не рекомендуется замешивание материала вручную в целях предотвращения введения избыточного количества воды, так как это может снизить технические характеристики материала.</li> <li>Не используйте материал на гладких поверхностях.</li> <li>Не используйте материал при температурах ниже -10°C и выше +30°C или если такие температуры ожидаются в течение суток после нанесения материала. Для применения материала при пониженных или повышенных температурах проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами.</li> <li>Не используйте для ремонта конструкций способом заливки в опалубку. Для такого ремонта используйте составы наливного типа <b>РЕМСТРИМ (10, 50, 100)</b>.</li> <li>Не добавляйте воды дополнительно в состав, если материал уже начал схватываться.</li> <li>При ремонте слабых оснований с низкими прочностными характеристиками необходимо проконсультироваться с нашими техническими специалистами.</li> <li>Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и деформационных швов.</li> </ul>
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА</b>	Очистка инструмента производится немедленно после окончания работ. Затвердевший материал удаляется только механическим путём.
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Материал не горюч. Как и любой материал на основе цемента является высокощелочным продуктом. При производстве работ необходимо использовать спецодежду, перчатки, респираторы и защитные очки. При попадании на кожу и в глаза немедленно смыть водой. Если раздражение не проходит, а также при попадании материала в пищеварительный тракт обязательно обратиться к врачу.
<b>УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>	Материал поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Хранить в сухих прохладных складских помещениях в неповрежденной упаковке при температуре выше +5°C и влажности не более 70%. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Нормативное значение	
Удобоукладываемость, мм	160-180	
Максимальная крупность заполнителя, мм	2,5	
Время сохранения удобоукладываемости при t= 20°, минут	не менее 45	
Прочность при сжатии, МПа,	1 сутки	не менее 25,0
	28 сутки	не менее 50,0
Прочность при изгибе, МПа	1 сутки	не менее 3,0
	28 сутки	не менее 10,0
Прочность сцепления со старым бетоном, МПа	не менее 1,5	
Модуль упругости статический, МПа	~25000	
Водонепроницаемость, МПа, не менее	1,2	
Морозостойкость F, циклов	не менее	300
Толщина нанесения, мм	Минимум	10мм
	Максимум	50 мм
Усадка, мм/м	не допускается	
Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	
Коэффициент сульфатстойкости	0,9	
Расход, кг	на 1м3	1900

Техническое описание на материал составлено исходя из лабораторных испытаний и практического применения, однако его нужно рассматривать как типовое. Потребитель несёт ответственность за правильное использование материала. В случае сомнения в применении материала на планируемом объекте просим связаться с нами или с официальным представителем нашей компании в вашем регионе. производитель оставляет за собой право изменять техническое описание в связи с дальнейшими испытаниями и накоплением опыта применения материала.